

SAC1205 无铅锡球规格书 (Technical Data Sheet)

公司名称	江苏银久洲工业发展有限公司		
Company Name	ICM Industrial development CO.,LTD		
地址	昆山市张浦镇建林路298号6号房		
Address	Room 6, 298 Jianlin Road, Zhangpu Town, Kunshan City		
联络电话	0512-57377066	传真号码	0512-57377066
物品名称	无铅锡球		
合金成分	Sn98.3/Ag1.2/Cu0.5		
版本	Rev20210717		

品名：无铅 BGA 锡球

1. 适用

此产品为 IC 封装与主板植球制程专用之无铅 BGA 锡球。


2. 产品规格

(1) 型号：ICM-SAC1205-BGA005~120

(2) 合金成分：Sn98.3/Ag1.2/Cu0.5

(3) 尺寸：直径 ØD，球形

(4) 尺寸图示



(5) 产品系列


产品名称	合金类型	型号	直径
无铅 BGA 锡球	Lead Free-Sn98.3/Ag1.2/Cu0.5	ICM-SAC1205-BGA020	Ø0.20mm
		ICM- SAC1205-BGA025	Ø0.25mm
		ICM- SAC1205-BGA030	Ø0.30mm
		ICM- SAC1205-BGA035	Ø0.35mm
		ICM- SAC1205-BGA040	Ø0.40mm
		ICM- SAC1205-BGA045	Ø0.45mm
		ICM- SAC1205-BGA050	Ø0.50mm
		ICM- SAC1205-BGA055	Ø0.55mm

		ICM- SAC1205-BGA060	Ø0.60mm
		ICM- SAC1205-BGA065	Ø0.65mm
		ICM- SAC1205-BGA076	Ø0.76mm
		ICM- SAC1205-BGA Customized	Ø0.05~1.2mm

3.质量特征

- (1)、主要合金：锡/银 1.2/铜 0.5
- (2)、形状：圆球
- (3)、外观：呈亮银色、无污染物、无杂质、无凹陷、无凸点、无连接球。
- (4)、包装数量：100K/200K/250K/500K/1000K/2000K/3000K/5000K/瓶，或根据客户要求。
- (5)、规范：参照 SJ/T 11584-2016 之规范标示。
- (6)、特性：由纯锡、纯银、纯铜加工精制而成，不纯物含量极低。
- (7)、用途：IC 封装用、主板植球用。
- (8)、固液相：217-227℃
- (9)、密度：约 7.3g/cm³（室温）
- (10)、抗拉强度：45.5MPa（室温）
- (11)、线膨胀系数：21ppm/℃
- (12)、表面抗氧化性能：锡球经第一次用色差计检测标样色谱记录，经摇晃 3min，第二次经色差计检测，两测量值差 $\Delta E \leq 0.3$
- (13)、烘烤试验：温度：125℃，时间：24 小时，烘烤前后无色明显（目视）色变。
- (14)、回流焊试验：回流焊试验按 JB/T 10845 无铅再流焊接通用工艺规范规定，回焊后焊点无凹陷、回焊前后锡球无明显色变。
- (15)、高温高湿试验：温度：85℃，湿度：85%RH，时间：168+1/-0 小时，回流焊后焊点无凹陷、锡球。

4.建议回焊工作曲线：



区域	时间	升温斜率	峰值温度	降斜速率
预热区（室温～150℃）	60～150s	≤2.0℃/s		
预热恒温区（150～200℃）	60～120s	<1.0℃/s		
回流区（227℃～250℃）	30～90s	1-3℃/s	245-260℃	1-3℃/s
冷却区（227℃～室温）				3-5℃/s

注：此为建议工作曲线，实际操作应根据回焊设备的不同而做相应调整。不同的设备由于感温器件的不同而有差异。

5.合金成分（w.t.%）：

锡(Sn)	银(Ag)	铜(Cu)	镍(Ni)	锌(Zn)	铝(Al)	锑(Sb)	铁(Fe)	砷(As)	铋(Bi)	镉(Cd)	铅(Pb)
REM.	1.2±0.2	0.5±0.2	≤0.01	≤0.001	≤0.001	≤0.1	≤0.02	≤0.03	≤0.1	≤0.002	≤0.07

6.品质规范

6-1 外观

目视判定，表面光亮呈银白色，无凹坑凸点，无污染物，锡球间不连接。

6-2 合金组成、不纯物（单 w.t.%）

利用光谱分析仪测定每批锡球的金属组成，应符合上述第 5 中表格所示。

6-3 球体直径

6-3-1 每批采用离散抽样，样本包含 1250 颗锡球。

6-3-2 影像测量仪量测 1250 颗锡球的直径，直径应符合 SJ/T 11584-2016 规定。

6-4 球径分布

6-4-1 将 6-3-1 抽样的 1250 颗锡球直径数据计算立于容许差范围内的锡球球径分布 CPK 值，CPK 值应符合 SJ/T 11584-2016 规定。

6-5 真球度

6-5-1 每批采用离散抽样，样本包含 1250 颗锡球。

6-5-2 利用影像测量仪量测 1250 颗锡球的真球度，真球度应符合 SJ/T 11584-2016 规定。

7.成品检查

NO.	项目	检测频次	检测标准
1	外观	每批	6-1
2	合金成分	每批	6-2
3	球体直径	每批	6-3

4	球径分布	每批	6-4
5	真球度	每批	6-5

质量保证期：12 个月。出厂检验报告要记载检验结果，随同成品交予客户。

8.储存条件：

环境温度：10℃-30℃，相对湿度：30%RH-70%RH；应存放在干燥、洁净环境中；储存仓库须满足储存要求；储存时远离热源，避免阳光直接照射，禁止露天堆放；包装瓶一旦打开应尽快使用完毕，否则须放入氮气柜中或加注无害惰性气体，以防止与空气接触产生氧化。

9.包装和标示

- （1）防静电瓶内包装和纸箱外包装。。
- （2）纸箱上须注明“供货商”、“产品名称”、“产品成分”、“产品批号”、“数量”、“生产日期”