

ICM2215 黑胶系银久洲公司专业开发的单液型黑胶，其固化物表面呈亮光型、粘度强度优秀以及耐温之特性。广泛适用于金属、塑胶、电子、电感、IC 等电子元器件之粘接、披覆、灌封。

一、性状：

颜色：黑色

储存条件：10℃ /2 个月；-18℃/6 个月

比重：（25℃） 1.15-1.25

粘度：（25℃） 50000-80000 cps

二、 固化条件： 120℃/30 分钟

三、 固化物特性：

硬度	Shore D	85	体积电阻	Ω -cm	4.7×10^{16}
热膨胀系数		6.7×10^{15}	表面电阻	Ω -cm	5.8×10^{16}
抗弯强度	kg/mm ²	12.1	绝缘破坏电压	kv/mm	19
抗拉强度	kg/mm ²	6.2	吸水率		0.3%
耐锡焊温度	400℃-420℃（3 秒钟）				
工作温度	-45℃-125℃				
阻燃系数	94V0 级（闪燃点 3 秒钟）				

四、接着强度

铁-----铁 220kg/ mm²

五、操作事项：

- 1、 工作场所应确保清洁,空气流通,必要时必须安装通风设备。
- 2、 由于该产品是受热会发生反应的化学产品，因此环境温度对产品品质的影响很大，请将产品保存在低温环境中，以确保产品的稳定性及品质，如果未能低温保存，在使用过程中产品容易出现流胶或粘接强度下降的现象；
- 3、 取出后未用完的胶体，请及时盖紧密封后重新放入冷冻的环境中保存；
- 4、 有极少数人长时间接触胶液会产生轻度皮肤过敏，有轻度痒痛，建议使用时戴防护手套，粘到皮肤上请用丙酮、丁酮或酒精擦去，并使用清洁剂清洗干净；不慎溅入眼中,应用 0.9% 无菌食盐水冲洗 15 分钟,严重者请医生检查医治；
5. 在大量使用前，请先小量试用，掌握产品的使用技巧，以免差错。

六 包装规格：

本产品包装规格:50ML或1KG/桶。